

DIVOROLL CLIMA + S

(riflettente al calore fino all'80%)



Membrana traspirante riflettente al calore a 4 strati; (MPP – PP – PP – PP)

Nota: MPP= Polipropilene metallizzato, PP = Polipropilene)

Dati tecnici

Dimensione rotolo	1,50 x 50 m	(EN 1848-2)
Superficie complessiva	75 m ² /rotolo	
Massa areica	170 g/m ²	(EN 1849-2)
Classe massa areica	B	(UNI 11470)
Resistenza alla trazione	long. 280 N/5cm, trasv. 230 N/5cm	(EN 12311-1)
Resistenza alla lacerazione	long. 220 N, trasv. 250 N	(EN 12310-1)
Classe Resistenza	R2	(UNI 11470)
Valore Sd	0,04 m	(EN 1931)
Fattore di resistenza al vapore	$\mu=58$	(EN 12572)
Colonna d'acqua (impermeabilità)	≥ 3.000 mm	(EN 20811)
Resistenza alla penetrazione d'acqua	W1	(EN 1928)
Reazione al fuoco	E	(EN 13501-1)
Resistenza alla temperatura	-40 ÷ +80°C	
Numero strati	4	
Spessore Membrana	0,69mm	(EN 1849-2)
Resistenza passaggio aria	$<0,1\text{m}^2/\text{m}^2\text{h}50\text{Pa}$	
Conducibilità termica	$\lambda=0,22$	
Capacità termica	1400J/kg/K	

Confezione	20 rotoli per bancale 1.500 m ² per bancale
------------	---

NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea EN 13859-1: 2005 (Membrane flessibili per impermeabilizzazione)

Riciclaggio/Ecosostenibilità

Membrana sintetica riciclabile al 100%
(Environnement Product Declaration EPD-MON-2011311-D)



Elettrosmog:

Riduzione dell' inquinamento elettromagnetico fino al 98%
(tra 40MHZ e 4GHZ)



Come raccordare:

Prodotto	Descrizione	Dimensione rotolo	
Clima Tape	nastro monoadesivo trasparente	6 cm x 25 m	