

DIVOROLL PRO +



Membrana costituita da 3 strati in polipropilene (feltro / membrana / feltro)

Dati tecnici

Dimensione rotolo	1,50 x 50 m	(EN 1848-2)
Superficie complessiva	75 m ² /rotolo	
Massa areica	110 g/m ²	(EN 1849-2)
Classe massa areica	D	(UNI 11470)
Resistenza alla trazione	long. 220 N/5cm, trasv. 170 N/5cm	(EN 12311-1)
Resistenza alla lacerazione	long. 140 N, trasv. 160 N	(EN 12310-1)
Classe Resistenza	R1	(UNI 11470)
Valore Sd	0,02 m	(EN 12572)
Fattore di resistenza al vapore	$\mu=33$	(EN 12572)
Colonna d'acqua (impermeabilità)	≥ 2.500 mm	(EN 20811)
Resistenza penetrazione H ₂ O	W1	(EN 1928)
Reazione al fuoco	E	(EN 13501-1)
Resistenza alla temperatura	-40 ÷ +80°C	
Numero strati	3	
Spessore Membrana	0,6mm	(EN 1849-2)
Resistenza passaggio aria	<0,1m ² /m ² h50Pa	
Conducibilità termica	$\lambda=0,22$	
Capacità termica	1400J/kg/K	

Confezione	30 rotoli per bancale 2.250 m ² per bancale
------------	---


NOTA: Tutti i valori indicati sono testati secondo la norma europea **EN 13859-1: 2005** (Membrane flessibili per impermeabilizzazione)

Riciclaggio/Ecosostenibilità

Membrana sintetica riciclabile al 100%
(Envoirement Product Declaration EPD-MON-2011311-D)



Come raccordare

Prodotto	Descrizione	Dimensione rotolo	
Flexiroll Alu	Nastro monoadesivo flessibile	9 cm x 5 m	
Divotape	Nastro adesivo acrilico	6 cm x 5 m	