


**2610S**
**Normablok 10.24,5.47,5 inc.10**
**Stabilimento:** Via Bindina,8 - 26029 - Soncino (CR)

Lunghezza	cm	47,5
Larghezza	cm	10
Altezza	cm	24,5
Percentuale di foratura		>60%
Peso dell'elemento	Kg	7,4
Pezzi per pacco		64
Peso pacco	Kg	478
Spessore muratura	cm	10
Pezzi al m <sup>2</sup>		8,5
Pezzi al m <sup>3</sup>		85,2


**Spessore muratura** cm 10

**Campo d'impiego** Muratura di tamponamento - Correzioni dei ponti termici di pilastri e travi

Conducibilità termica della parete con malta termica DANESI MTM10	W/mK	0,066
Massa superficiale al netto degli intonaci	kg/m <sup>2</sup>	79
Calore specifico	J/kgK	1000
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo	-	40

**Potere fonoisolante (calcolato con la legge della massa)** dB 42,5

**Voce di capitolato**

Danesi Normablok Più 10.24,5.47,5 - Muratura in elevazione di spessore 10 cm, confezionata con blocchi in laterizio porizzato aventi tutti i fori saturati con polistirene additivato con grafite; dimensioni nominali 10x47,5x24,5 cm; foratura > 60%. Conducibilità termica della parete con malta termica Danesi MTM10 0,066 W/mK.

Fornaci Laterizi Danesi S.p.A

Sede Legale: Via Ponchielli, 7 - 20129 Milano - Cap. Soc. €10.579.600,00(i.v.)

C.C.I.A.A. MI - Reg. Imp. MI 04537800155 - Cod. Fisc. E P. I.V.A. 04537800155 - R.E.A. MI 1021087

Sede Amministrativa: Via Bindina, 8 - 26029 - Soncino (CR) - Tel. 0374 85462 - 85972 - Fax 0374 83030

Stabilimenti: • Soncino (CR) - Tel. 0374 85461 • Lugagnano Val d'Arda (PC) - Tel. 0523 801020

[www.danesilaterizi.it](http://www.danesilaterizi.it)
[info@danesilaterizi.it](mailto:info@danesilaterizi.it)