

921X

LACFARBE GRUND



IMPREGNANTE TRASPARENTE COLORATO, A BASE ACQUOSA, PER LA PROTEZIONE DEL LEGNO IN ESTERNO. E' SEMPRE NECESSARIA LA FINITURA CON LACFARBE TOP COD. 922X.

Colorabile con sistema LAC COLOR SYSTEM impiegando la base 921XTL100 - COLORI NATURALI e COLORI DECO

Tinte pronte

TL100	INCOLORE
TL101	LARICE
TL102	PINO
TL111	NOCE
TL113	NOCE SCURO

Caratteristiche

Impregnante protettivo trasparente a film resistente a muffe e funghi, incolore o colorato, per legno, a base di emulsioni acriliche, idoneo per la decorazione e protezione del legno dalle intemperie.

Proprietà

- Alta penetrazione
- Non forma pellicola
- Barriera contro muffe e funghi
- Applicabile su manufatti in legno dimensionalmente stabili quali: porte, persiane, serramenti, schermi oscuranti
- Applicabile su manufatti in legno dimensionalmente non stabili quali: rivestimenti, staccionate, ringhiere, perlinature

Dati tecnici

Massa volumica (Densità) a 20°C	kg/l	1,02 ± 0,02 a 20°C
Viscosità	s	50-55 (coppa DIN 1 a 20°C)
Contenuto solido in peso	%	15 ± 1
Confezioni disponibili	litri	0,75 - 2,5

Contenuto COV/VOC (D.Lgs. 161-03/06 - 2004/42/EC)

Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo (cat. A/f): 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene massimo 130 g/l

Modalità di impiego

Prodotto pronto all'uso.

Per la preparazione di quantitativi parziali, si raccomanda di mescolare il prodotto tal quale prima di eseguire il prelievo dalla confezione originale. L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento ottimale delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

921X

LACFARBE GRUND

Applicazione		Pennello, airless
Diluizione	% Vol	pronto all'uso
Resa a una mano	m ² /l	10-12
Attesa tra 1° e 2° mano (20°C e 60% di U.R.)	h	2-4
Tempi di essiccazione (20°C e 60% di U.R.)	min	fuori tatto: 30 - fuori polvere: 10 - in profondità: 24-36 h
Temperatura di applicazione	°C	Min +5- Max +30

Preparazione della superficie

Carteggiare e ripulire accuratamente la superficie da polvere e sporcizia; il legno deve essere esente da grasso o cere. Controllare che il supporto sia perfettamente asciutto (contenuto di umidità inferiore al 16%).

Superfici in legno mai verniciate:

I legni resinosi devono essere preventivamente puliti con Diluente Nitro D12. Applicare due mani di LACFARBE GRUND, alternate da carteggiatura con carta abrasiva grana 120-150.

Superfici in legno già trattate

Se la finitura deve essere solo rinnovata e la superficie risulta essere ancora intatta, basta ripulire accuratamente e, se la superficie è perfettamente asciutta (contenuto di umidità inferiore al 16%), applicare due mani di LACFARBE GRUND, alternate da carteggiatura con carta abrasiva grana 120-150.

Superfici in legno deteriorate

Asportare ogni traccia della vernice precedente portando a nudo il legno. Applicare due mani di LACFARBE GRUND, alternate da carteggiatura con carta abrasiva grana 120-150.

Consigli relativi all'impiego

Pulizie attrezzature

Lavare attrezzi ed apparecchiature, subito dopo l'uso, con acqua.

Stabilità allo stoccaggio

La confezione parzialmente utilizzata va chiusa con cura, ma la non corretta camera d'aria sopra il prodotto potrebbe non garantirne la conservabilità.

Conservare il prodotto negli imballi originali, chiusi ermeticamente, a temperature comprese tra +5°C e +30°C. Gli imballi devono essere protetti dai raggi solari.

Avvertenze

La confezione parzialmente utilizzata va richiusa con cura.

Porre attenzione al fatto che, nel caso di applicazioni combinate spruzzo/pennello, potrebbero notarsi differenze; è opportuno, quindi, verificare caso per caso prima di procedere. Con legni duri, poco assorbenti e con umidità elevata, i tempi di essiccazione possono essere superiori a quelli indicati.

921X

LACFARBE GRUND

Istruzioni sulla sicurezza

Usare il prodotto secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente. Informazioni dettagliate sono contenute nella relativa scheda di sicurezza, disponibile a richiesta.

Le indicazioni contenute in questo prospetto corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze e non esentano i clienti dall'effettuare collaudo d'entrata per conto proprio. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi. I suggerimenti dati in questo prospetto richiedono, a causa dei fattori che sfuggono alla nostra influenza durante la lavorazione, esami e prove in proprio. Inoltre, per la corretta preparazione dei supporti e l'applicazione dei prodotti valgono le regole della posa a regola d'arte, così come riportato nel Manuale Tecnico di AVISA 'La formazione degli applicatori: i prodotti vernicianti per edilizia'.